



HOUSE OF KOLOR

BC01	BC01 UK01	BC01 UK04	BC01 UK05	BC01 UK07	BC01 UK08	BC01 UK09	BC01 UK11	BC01 UK15	BC01 UK22
BC02	BC02 UK01	BC02 UK04	BC02 UK05	BC02 UK07	BC02 UK08	BC02 UK09	BC02 UK11	BC02 UK15	BC02 UK22
BC03	BC03 UK01	BC03 UK04	BC03 UK05	BC03 UK07	BC03 UK08	BC03 UK09	BC03 UK11	BC03 UK15	BC03 UK22
BC26	BC02 KBC01	BC02 KBC04	BC02 KBC05	BC02 KBC07	BC02 KBC08	BC02 KBC09	BC02 KBC11	PBC43 UK09	BC02 MFC02 UK09
BC25	BC25 KBC01	BC25 KBC04	BC25 KBC05	BC25 KBC07	BC25 KBC08	BC25 KBC09	BC25 KBC11	PBC43 UK04	BC02 MFC02 UK04
BC01 UK12	BC02 UK12	BC01 UK03	BC02 UK03	BC01 UK06	BC02 UK06	BC01 UK10	BC02 UK10	PBC43 UK06	BC02 MFC02 UK06
BC02 KBC02	BC25 KBC02	BC02 KBC03	BC25 KBC03	BC02 KBC06	BC25 KBC06	BC02 KBC10	BC25 KBC10	PBC43 UK11	BC02 MFC02 UK11
BC26 DP21	BC26 PBC30	BC26 PBC32	BC26 PBC35	BC26 PBC39	BC25 PBC43	BC25 PBC50	BC26 PBC52	BC26 PBC53	BC25 PBC102
BC26 MFC04	BC26 MFC07	BC26 MFC08	BC25 MFC01	BC02 MFC01	BC25 MFC02	BC02 MFC02	Tu jestes!	BC26 KPF01	BC26 F73
BC25 F64	BC25 F34	BC25 F33	BC25 F22	BC25 F21	BC25 F20	BC25 F18	BC25 F15	BC25 UMF03	BC25 F73

Wszystkie elementy wzornika pokryte zostały lakierem bezbarwnym USC-01 Urethane Show Clear

BC Basecoat 2:1 z Reducerem RV, 2-3 warstwy

UK Urethane Kandy 2:1:1 z Katalizatorem KU100 i Reducerem RV, 5-6 warstw

KBC Kandy Basecoat 2:1 z Reducerem RV, 3-4 warstwy

PBC Pearl Basecoat 2:1 z Reducerem RV, 2-3 warstwy

Metalflakes (UMF, MF, F) 5-50g na 1l gotowej żywiczy SG150, 1-3 warstwy

DP Dry Pearls 1-10g na 1l lakieru bezbarwnego, 2-6 warstw

KPF Kameleon Pearl 20-40g na 1l lakieru bezbarwnego lub żywiczy SG100, 2-3 warstwy

SG150 Pearl & Flake Carrier 2:1 z Reducerem RV

USC01 Urethane Show Clear 3:1:1 z Katalizatorem KU152 i Reducerem RV, 2-3 warstwy

Reducer RV300,310,311,312. Rozcieńczalnik do produktów House Of Kolor

KU100 Katalizator / utwardzacz do lakierów UK Urethane Kandy

KU152 Katalizator / utwardzacz do lakieru bezbarwnego USC-01